


Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Ringgasse 1
Postfach 25
CH-9452 Hinterforst

Tel +41 (0)71 750 00 90
Fax +41 (0)71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch
www.niedermann-holz.ch

SAPUCAIA

- Herkunft:** FSC Sapucaia kommt oft in den Wäldern von Precious Woods vor. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Der Baum erreicht eine Höhe bis zu 35 m und hat einen geraden und zylindrischen Stamm. Der Stammdurchmesser variiert zwischen 50 und 100 cm.
- Holzaussehen:** Die Farbe dieses Hartholzes ist gelblich/rotbraun, zT. mit dunklen Streifen. Bemerkenswert sind die dunklen Adern, welche auf der Aussenfläche als schwarze Linie erscheinen. Das Splintholz ist heller in der Farbe und einfach zu erkennen. Das Kernholz ist gerade. Die Holzbeschaffenheit ist mittelgrob.
- Arbeitseigenschaften:** Trotz der hohen Festigkeit lässt es sich gut maschinell bearbeiten. Die Kieselsäure gibt dem Holz eine etwas matten Effekt. Das bearbeitete Holz wird sehr fein. Für die Montage ist vorbohren notwendig. Verkleben des Holzes ist gut möglich. Die Holz Trocknung benötigt viel Sorgfalt wegen der Rissgefahr.
- Dauerhaftigkeit:** Sehr dauerhaft
- Verwendung:** Sapucaia wird hauptsächlich im Aussenbereich verwendet für Aussenrost, Decks und Wasserbauten.

Holzbild:



Das Holz angewandt :



Terrassendielen in Reeuwijk (NL)

Schwerpunkte

Schnittholz aus Nordamerika
und Europa
FSC-zertifiziertes Holz
Fensterkanteln lamelliert