

PIQUIA MARFIM

- Herkunft:** FSC Piquia marfim ist in geringen Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Bäume erreichen eine Höhe von 25 bis 45 m und haben einen Stammdurchmesser bis zu 90 cm. Der Stamm wird 15 bis 25 m lang.
- Holzaussehen:** Die Farbe des Kernholzes variiert von einem Orangebraun bis zu einem hellen Rosarot. Das Splintholz hat eine hellere Farbe und kann gut vom Kernholz unterschieden werden. Das Kernholz hat ein helles und sehr fein streifiges Muster. Die Maserung ist relativ gerade und unregelmäßig. Wechseldrehwuchs kommt vor. Die Textur ist mittelfein bis fein.
- Arbeitseigenschaften:** Obwohl Piquia marfim eine hohe Dichte besitzt, ist es ziemlich einfach maschinell zu bearbeiten. Glatte Oberflächen werden erreicht, wenn mit dem richtigen Schnittwinkel gearbeitet wird. Beim Verschrauben wird zum Vorbohren geraten. Bei der Verleimung und der Oberflächenbehandlung gibt es wenige Erfahrungen. Piquia marfim trocknet langsam mit einem gewissen Risiko Risse zu bilden und sich zu verformen.
- Dauerhaftigkeit:** Sehr dauerhaft
- Verwendung:** Piquia marfim kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden:
- Im Innenbereich für Fußböden und Parkett
 - Im Außenbereich für Spundwände und andere Wasserbauten

Holzbild:



Das Holz angewandt:



Terrassendielen bei Villen, Roosendaal (NL)